

Технически данни

Декларация за съответствие	EN 13956: 2005	
Видими дефекти	Отговаря	EN 1850-2
Дължина	20.00 m (- 0 % / + 5 %)	EN 1848-2
Ширина	1.54 / 2.00 m (- 0.5 % / + 1 %)	EN 1848-2
Праволинейност	≤ 30 mm	EN 1848-2
Равнинност	≤ 10 mm	EN 1848-2
Ефективна дебелина	1.5 mm (- 5 % / + 10 %)	EN 1849-2
Маса на единица площ	1.8 kg/m ² (- 5 % / + 10 %)	EN 1849-2
Водонепропускливост	Отговаря	EN 1928
Въздействие на течни химикали	При поискване	EN 1847
Устойчивост на външен огън Част 1-4	BROOF(t1), < 20°C	EN 13501-5
Реакция на огън	Клас E	EN ISO 11925-2, съгласно EN 13501-1
Устойчивост на градушка		EN 13583
твърда основа	≥ 18 m/s	
мека основа	≥ 30 m/s	
Якост на разкъсване на шева	≥ 300 N/50 mm	EN 12316-2
Якост на срязване на шева	≥ 600 N/50 mm	EN 12317-2
Паропрпускливост	μ = 20'000	EN 1931
Якост на опън		EN 12311-2
надлъжно (md) ¹⁾	≥ 1000 N/50 mm	
напречно (cmd) ²⁾	≥ 900 N/50 mm	
Удължение		EN 12311-2
надлъжно (md) ¹⁾	≥ 15 %	
напречно (cmd) ²⁾	≥ 15 %	
Устойчивост на удар		EN 12691
твърда основа	≥ 400 mm	
мека основа	≥ 700 mm	
Якост на разкъсване		EN 12310-2
надлъжно (md) ¹⁾	≥ 150 N	
напречно (cmd) ²⁾	≥ 150 N	
Постоянство на размерите		EN 1107-2
надлъжно (md) ¹⁾	≤ 0.5 %	
напречно (cmd) ²⁾	≤ 0.5 %	
Огъваемост при ниски температури	≤ -25°C	EN 495-5
UV устойчивост	Отговаря (> 5'000 h)	EN 1297

¹⁾ md = по посока на шева

²⁾ cmd = перпендикулярно на шева

Информация за системата

Забележки при полагане / Ограничения	<p>Полагането трябва да се извършва от апликатори на покривни мембрани инструктирани от Сика.</p> <p>Температурни граници при полагане на мембраната: Температура на основата: -25°C min. / +60°C max. Околна температура: -15°C min. / +60°C max.</p> <p>Полагането на някои от спомагателните продукти, в това число контактни лепила и разредители е ограничено до температура над +5°C. Моля, вижте съответния Лист с технически данни.</p> <p>Във връзка с условията за безопасност, при полагане на мембраната при околна температура под +5°C е необходимо да се вземат специални мерки в съответствие с местните разпоредби.</p>
Изчислителна база	<p>Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол.</p>
Екология, здраве и информация за безопасност	<p>Продуктът не попада в наредбата на Европейския съюз за опасни продукти. В резултат на това, лист с данни за безопасност съгласно ЕС-Директива 91/155 ЕЕС не е необходим при продажбата, транспорта или употребата му. Продуктът не уврежда околната среда, когато се използва съгласно спецификацията.</p>
Предпазни мерки	<p>При работа (заваряване) в затворени помещения да се осигури вентилация и приток на свеж въздух. Да се спазват местните разпоредби за безопасност.</p>
Транспортен клас	<p>Продуктът не се класифицира като опасен за транспорт.</p>
Отвеждане на отпадъци	<p>Материалът може да се рециклира. Отвеждането трябва да се извършва в съответствие с местните разпоредби. За повече информация, моля, свържете се с местното търговско представителство на Сика.</p>

Правна информация: Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

